

TUFF SKIM POWDER

ปูนสำเร็จสำหรับฉาบบาง (0.5 – 2 มม.)

คุณสมบัติ

-TUFF SKIM POWDER เป็นปูนสำเร็จสำหรับฉาบบาง เพียงผสมน้ำ เพื่อป้องกันรอยแตกขยายตามโครงสร้างตามระเบียบ สามารถฉาบทับได้หลายชั้น ทาสีทับได้

ลักษณะการใช้งาน

-เหมาะสำหรับ ฝ้าและผนัง ทั้งภายนอกและภายใน บนพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบทั่วไป

ข้อมูลทางเทคนิค

- ลักษณะ (Appearance): ผงสีขาว, ผงสีเทา
- ความหนาแน่น (Density):
Approx. 1.4 Kg/ Lt
- ค่าความเป็นกรดด่าง (pH): 11
- เวลาการใช้งานหลังจากผสม (Pot Life):
30-40 minutes at 25 °C

คำแนะนำทางการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สนิม น้ำยาบ่ม สี หรือเศษซีเมนต์ที่หลุดล่อนเป็นต้น
- ปูนฉาบใหม่จะต้องปล่อยให้แห้งสนิท 7 วัน ก่อนใช้งาน
- พรมน้ำให้พื้นผิวเปียกชุ่มก่อนใช้งาน



DISCLAIMER: The information provided in this data sheet results from our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything only the quality of the product itself. The right to change given data without notice is reserved.

REV.01:14



Technical Data Sheet

ขั้นตอนการทำงาน

-เทส่วนผสมลงในน้ำสะอาดให้อัตรา TUFF SKIM POWDER 1 ถุง (20 กก.) ต่อน้ำ 8-9 ลิตร ผสมให้เข้ากันดี จนให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องปั่นผสม ความเร็วรอบต่ำ (ไม่เกิน 400 รอบ/นาที) พักส่วนผสมไว้สักครู่ ก่อนนำไปใช้งาน (เพื่อลดฟองอากาศ)

-ฉาบบางๆ ด้วยเกรียงเหล็ก หรือ สแตนเลส 2-3 ชั้น โดยทิ้งระยะห่าง 1-2 ชั่วโมง (ควรรอกแรงกดขณะฉาบครั้งแรก) ฉาบได้หนา 0.5-2 มม.

-เมื่อแห้งสนิท สามารถขัดตกแต่งด้วยกระดาษทรายได้

-ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 3-5 วัน ก่อนทำการตกแต่ง ทาสีต่อไป

อัตราการใช้งาน

- 1.5 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม.

ขนาดบรรจุ

-20 กก. สีขาว , สีเทา

การทำความสะอาด

-ทำความสะอาดเครื่องมือต่างๆ ด้วยน้ำสะอาด ทันทีที่เสร็จงาน

RECOMMENDATION

-ไม่แนะนำให้ฉาบบนผิวฉาบขี้ผึ้ง

-ไม่แนะนำให้ใช้บริเวณที่มีน้ำท่วมขัง

DISCLAIMER: The information provided in this data sheet results from our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything only the quality of the product itself. The right to change given data without notice is reserved.

REV.01:14



V.R.M.SUPPLY Co., LTD. 55/15 MOO 9 TEPARAK RD., BANGPLA, BANGPLEE, SAMUTHPRAKARN 10540
THAILAND Tel.& Fax. 66 (0) 2706-4390 E-mail.vrm.tuffcon@gmail.com